

FÖNSTERFÄRG AQUA
halvblank fönsterfärg

| | |
|--|---|
| FÄRGTYP | Vattenburen halvblank uretan-alkydfärg. |
| ANVÄNDNING | Utvändig målning av nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, lister, trädgårdsmöbler och andra trätytor utomhus. |
| <hr/> | |
| TEKNISKA DATA | |
| Torrhalt | Ca 40 volym-% |
| Flyktiga organiska ämnen (VOC) | EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l. |
| Praktisk färgåtgång | 7 - 9 m ² /l |
| Densitet | ca 1,3 g/ml |
| Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % | |
| - dammtorr | efter 1 timme |
| - övermålningsbar | efter 14 timmar |
| - genomtorr | efter 2 - 3 dygn |
| | Torkningen fördröjs när luften är sval och/eller fuktig. |
| | Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och tålighet under normala förhållanden efter ca 1 månad. |
| Förtunning och rengöring av redskap | Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENZA BRUSH penseltvätt. |
| Glans | Halvblank |
| Kulörer | Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhus- och utomhusfärgkartornas kulörer. |
| <hr/> | |
| SKYDDSMÄRKNING | OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också. |

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Rengör ytan från löst material. Avlägsna eventuellt mögel med mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytor med 5-10 % förtunnad NORDICA PRIMER eller FUTURA AQUA 3 häftgrundfärg. Låt NORDICA PRIMER torka 1-3 dygn beroende på väderleken. FUTURA AQUA 3 är övermålningsbar följande dag.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel.

Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.

Tvätta ytorna med fasadtvätt, mögliga ytor med mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Trärena ytor behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA PRIMER som förtunnats 5-10 % . Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Applicering

Rör om färgen väl. Färdigmåla 2 gånger med FÖNSTERFÄRG AQUA.

Vid målning av fönster gör en extra strykning på bottenstycket och måla även kittet och ett par millimeter in på glaset.

Färgen appliceras med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel.

Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,013".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
