

NORDICA PRIMER

Grundfärg

Svanenmärkt, vattenburen, alkydförstärkt akrylatgrundfärg för trätor utomhus. Färgproduktgrupp 231 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.



Användning: Används på träfasader, ytterdörrar och övriga trätor utomhus, som övermålas med akrylat-, alkyd- eller oljefärg.

Målningsystemet är Svanenmärkt, när en Svanenmärkt täckfärg används med den här grundfärgen.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Miljömärket Svanen, Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Yttervägg
Rekommenderade underlag	Finsågat virke, Hyvlat virke
Torrhalt	Ca 33 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk drygheit	6 - 10 m ² /l beroende på underlaget.
Kulörer	Vit och basfärg 3. Kan nyanseras i utomhusfärgkartans kulörer. Färgmotsvarigheten är inte fullständig.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Helmatt
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1,3 g/ml
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Vit och basfärg 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	<p>Omålade ytor rengörs från lossnande träfibrer, smuts och damm och behandlas vid behov med RENSA FACADE fasadtvätt.</p> <p>Tidigare målade träytor som rengjorts från lossnande färg, träfibrer och orenheter behandlas vid behov med RENSA FACADE fasadtvätt. Trä som är i dåligt skick byts ut.</p> <p>NORDICA PRIMER appliceras endast på bara träytor som behandlats enligt förbehandlingsinstruktionerna ovan, ej på gammal färgyta.</p>
Grundmålning	<p>På obehandlade träytor stryks färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.</p>
Appliceringsmetod	<p>Pensel, Målningsborste, Sprutning</p>
Applicering	<p>Rör om väl före användningen. Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.</p>
Appliceringsförhållanden	<p>Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.</p>
Torktid	<p>+23 °C / 50% RH</p>
- klibbfri	<p>2 h</p>
- övermålningsbar	<p>6 h</p>
Övermålning och lämpliga toppfärger	<p>Teknos utomhusfärger för träytor. Utför täckmålningen enligt instruktionerna för dessa färger.</p>
Rengöring	<p>Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.</p>

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET

Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008.

Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten:

Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetskläder som skyddar från färgstänk.

Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk.

Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P.

Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.